NIEUW

Sopro TurboDichtLaag Snel

Graag uw gordel om.

- Snel verhardend
- Reeds na 24 uur 3 bar drukwaterdicht
- Zeer flexibel, reeds na 1 dag scheuroverbruggend
- Voor douches en zwembaden
- Op balkons en terrassen
- Speciaal voor de koude jaargetijden
- Voor binnen en buiten



Sopro

Sopro TurboDichtlaag 2-K
TDS 823 – De belastbaarheidsgegevens:

Sopro TDS TurboDichtLaag 2-K Sopro Bauchemie GmbH	**Best.-Nr. 823** 	Snel verhardende, 2 componenten, flexibele, cementgebonden **zwaar belastbare dichtlaag** met vezelversterking voor het snel vervaardigen van scheuroverbruggende afdichtingen. Chromaatarm volgens EG-Richtlijn 2003/53/EG. Met algemene bouwtechnische keuringsrapporten ● Snel verhardend (ca. 2 uur per laag), speciaal voor de koude jaargetijden ● Reeds na 2 uur regenvast ● Reeds na 24 uur 3 bar drukwaterdicht ● Zeer flexibel, reeds na 1 dag scheuroverbruggend ● Voor de vochtigheids-belastingsklasse A1, A2 en B volgens bouwregellijst alsook A01, A02 en B0 volgens ZDB-Merkblad ● Voor balkons en terrassen ● Voor vochtige en natte ruimten ● Voor zwembaden ● Waterdampdoorlaatbaar ● Met vezelversterking ● Rol-, smeer-, spuit- en strijkbaar ● Wand en vloer ● Binnen en buiten

Toepassing	Voor de afdichting van balkons, terrassen, douches, wasruimten, toiletgroepen en zwembaden bij de navolgende tegelwerken. Sanering draagkrachtige, oude, vaste tegelvlakken op balkons en terrassen. Binnenafwerking van waterbassins tot 5 m diepte. Voor het vervaardigen van snel drogende, flexibele, scheuroverbruggende afdichtingen om bouwdelen en bouwwerken te beschermen.
Ondergronden	Minerale ondergronden van beton, lichtbeton, gasbeton, cement- en kalkcementstuc, gipskarton- en gipsvezelplaten, stuc- en metselcementstucwerk, opgevoegd metselwerk (geen gemengd metselwerk); cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet- en anhydrietgietvloeren), droge dekvloeren; oude keramische vloeren.
Mengverhouding	10 kg poedercomponent A : 10 kg vloeistofcomponent B
Rijptijd	geen
Verwerkingstijd	30–40 minuten; opgesteven materiaal mag niet met water of vers materiaal opnieuw verwerkbaar gemaakt worden.
Droogtijd	ca. 2 uur per laag
Resultaten van testen	Zijn gemeten bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze waarden.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5 °C tot max. +25 °C verwerkbaar
Laagdikten/Verbruik	Droge laagdikte overeenkomstig abP voor de belastingsklasse A en B: minstens 2 lagen = 2 × 1,0 mm (2 × 1,3 mm natte laagdikte); 1,3 mm natte laagdikte voldoet aan 1,0 mm droge laagdikte. Verbruik ca. 0,8 kg poedercomponent/m² en ca. 0,8 kg voeistofcomponent/m² per mm droge laagdikte
Houdbaarheid/opslag	droog en vorstvrij op palets, in originele verpakking: component A (poedercomponent) ca. 6 maanden, component B (vloeistofcomponent) ca. 12 maanden houdbaar
GISCODE	ZP1, chromaatarm volgens EG-Richtlijn 2003/53/EG
Levervorm	10-kg-zak poedercomponent A + 10-kg-Kan vloeistofcomponent B

Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 27 · 3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896 · **www.soprobv.nl**

20 X/01.09/01.09 · wijzigingen voorbehouden