Voorstrijk

GD 749



Oplosmiddelvrije, zeer geconcentreerde, snel drogende kunsthars-voorstrijk voor sterk en verschillend zuigende ondergronden. Voor de voorbehandeling van cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, droge dekvloeren, gipskarton- en gipsvezelplaten, kalkcement- en gipsstuc. Voor het navolgend aanbrengen van minerale lijmen, nivelleermassa's en systeemafdichtingen. Afhankelijk van de toepassing met water verdunbaar.
Bij gipsgebonden ondergronden onverdund aanbrengen.

- Binnen en buiten, wand en vloer
- Geschikt voor wand- en vloerverwarming
- Af te werken: na ca. 10 minuten bij +23 °C, op gips- en calciumsulfaatgebonden ondergronden na ca. 12 uur
- Oplosmiddelvrij
- GISCODE D1
- DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 8 (Conform DGNB criterium "ENV1.2 risico's voor het lokale milieu" versie 2018)
- Gezond Leven: Aanbevolen door het Sentinel Holding Institut

Verbruik: 100 - 200 g/m² afhankelijk van de staat van de ondergrond

Best.-nr.	Verpakking	St./pal.	Kg/pal.
7774983	Container (IBC) 1000 kg	1	1.000 kg
7774976	Vat 200 kg	2	400 kg
7774925	Jerrycan 25 kg	24	600 kg
7774910	Jerrycan 10 kg	60	600 kg
7774905	Jerrycan 5 kg	90	450 kg
7774931	Jerrycan 1 kg	500	500 kg

Toepassingsgebieden

Sopro Voorstrijk reduceert het zuigvermogen en stabiliseert verschillende zuigkrachten. Afzandende oppervlakken worden verstevigd en losse delen gebonden. Sopro Voorstrijk verbetert het hechtverbond. Bij navolgend aanbrengen van spachtelmassa's en systeemafdichtingen verhindert Sopro Voorstrijk blaasvorming, bij navolgend aanbrengen van dunbedmortels en systeemafdichtingen wordt te snel intrekken van water verminderd.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden dienen droog, draagkrachtig, scheurvrij, vormbestendig en vrij van hechtingsverminderende stoffen (bijv. stof, olie, was, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen, sinterlagen, lak- en verfresten) te zijn.

- Aanwezige scheuren in dekvloeren dienen met Sopro Giethars te worden gesloten.
- Dekvloeren op calciumsulfaatbasis (anhydrietdekvloeren) dienen een vochtgehalte ≤ 0,5 cm-% (verwarmd ≤ 0,3 cm-% - zie ZDB-merkblad "Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op calciumsulfaatgebonden dekvloeren") te hebben, geslepen en afgezogen te worden.
- Met Sopro Rapidur B1® vervaardigde dekvloeren zijn reeds na 12 uur af te werken. Cementdeklvoeren dienen 28 dagen oud en droog (≤ 2,0 cm-%) te zijn.
- Verwarmde dekvloeren dienen voor het verleggen het opstookprotocol te hebben doorlopen.
- Gipsstuc dient droog, 1-lagig en niet geschuurd en gladgemaakt te zijn. Dunne spachtellagen dienen verwijderd te worden.

De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsook de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing.

Verwerking

Voor gebruik omroeren of schudden en door middel van een penseel, roller of kwast aanbrengen. Slechts zoveel materiaal aanbrengen zodat er geen plassen of huidvorming ontstaan. Na volledige droging kan verder gewerkt worden.

Verdunbaarheid

Sopro Primer kan op sterk zuigende ondergronden vóór het behangen of bij meerdere keren aanbrengen met water tot 1 : 6 verdund worden. Voor het achteraf aanbrengen van tegellijmen en lijmverbindingen met water verdunnen tot maximaal 1:1. Alleen onverdund gebruiken op ondergronden van gips en calciumsulfaat.

Uitschakeltijd

Ca. 5 – 10 minuten bij +23 °C, ca. 15 minuten bij +5 °C; op gips- en calciumsulfaatgebonden ondergronden: ca. 12 uur.

Geschikte ondergronden

Zuigende ondergronden zoals cementstuc, kalkcementstuc, gipsstuc, stuc gemaakt van stuc- en metselbinder, metselwerk, beton, gasbeton, gipsbouwplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloeren, magnesiumdekvloeren.

Opmerking

Voor calciumsulfaatdekvloeren (vochtgevoelig):
Tegels met een tegelformaat ≤ 0,18 m² (als bijzondere constructies, conform DIN 18157 dient het tegelformaat te worden beperkt tot ≤ 0,16 m²): Sopro Voorstrijk GD 749 (onverdund, eventueel kruiselings, uitbloeitijd minstens 12 uur).

Tegels met een tegelformaat ≤ 1,0 m²: Sopro Afsluitende Voorstrijk SG 602 (met water 1:1 verdund of tweede ronde kruiselings) in verbinding met een snel uithardende tegellijm.

Tegels met een tegel formaat ≥ 1,0 m²: Sopro MultiGrond MGR 637 / Sopro Epoxy Voorstrijk EPG 522 in verbinding met een Sopro S2-lijm met hoge kristallijne waterbinding.

Opslag

Ca. 12 maanden (droge, ongeopende, originele verpakking, vorstvrij).

Verwerkingstemperatuur	Van +5 °C tot max. +30 °C verwerkbaar.
Gereedschap	Lamsvachtroller, schuimroller, penseel, kwast.
Reiniging van het gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
EPD GEV-EMICODE	EC1^{PLUS} zeer emissiearm^{PLUS}.
Resultaten van testen	Gemeten bij een temperatuur van +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid; hogere temperaturen verkorten deze tijden, lagere temperaturen verlengen deze.
Testcertificaten	• DIN EN 14891: GD 749 in verbinding met DSF 423, DSF 523, DSF RS 623, TDS 823 en overeenkomende tegellijmen voldoet aan de eisen, ook van de hechtsterkte na chloorwateropslag. • PG-AIV-F: Systeemcomponent van het Algemeen Bouwtoezicht Certificaat (abP) als systeemtest in combinatie met DSF 423, DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, FDF 525/527 en overeenkomende tegellijmen alsook andere Sopro-componenten. • PG-MDS: Algemeen Bouwtoezicht Certificaat (abP) in combinatie met TDS 823 en ZR 618. • ETAG: Europese Technische Toelating (ETZ): Systeemcomponent van ETA-nr. 13/0154 conform ETAG 022 T.2.
Afvoeren restanten	Lege verpakkingen met volledig gedroogde reststoffen kunnen als bouwafval afgevoerd worden. Restloos geleegde, spatelschone verpakkingen kunnen bij de recycling worden afgevoerd.
Densiteit	1 g/cm^3
Veiligheidsinstructies	Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) niet van toepassing. EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken. EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol- 3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on in een verhouding van 3 : 1. Kan allergische reacties veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **Inhoud:** Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Bevat reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one. Waterverontreiniging klasse: WGK 1: Licht gevaarlijk voor water. GISCODE: D1.

Nederland
Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a
NL-3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 3060 50214
E-mail info@soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. De meest actuele versie van deze productinformatie vindt u op: www.soprobv.nl.